

LUNKERIT K 100

BESCHREIBUNG:

Lunkerit K 100 ist ein schnell brennendes, exothermes Pulver mit niedriger Zündtemperatur und guten Isoliereigenschaften. Es ist für Aluminium- und Kupferlegierungen geeignet.

ANWENDUNG:

Nach dem Gießen deckt man die Oberfläche der Schmelze im Steiger mit LUNKERITK – 100 ab.

VORTEILE:

- gleichmäßige Abkühlung,
- optimale Ausbeute des Speisers,
- der Sekundärlunker wird vermieden,
- einfache Entfernung vom Steiger.

EIGENSCHAFTEN:

Schüttgewicht: 850 - 950 g/l

Al - Gehalt: > 35 %

Feuchtigkeit: max. 1,5 %

Verbrennungswärme: > 120 KJ/kg

LAGERUNG UND VERPACKUNG:

Lunkerit K 100 muss trocken gelagert werden. Das Produkt muss vor Hitze geschützt und vor Zündquellen ferngehalten werden. Lunkerit K 100 wird in PE Säcken nach der Vereinbarung verpackt.

Hinweis!

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da jedoch die Verwendung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden.