

LUNKERIT K 300

BESCHREIBUNG:

Lunkerit K 300 ist ein exothermes, isolierendes Speiser und Kokillenkopfabdeckpulver für alle Eisen und Stahlqualitäten.

ANWENDUNG:

Lunkerit K 300 wird nach dem Gießen auf die Kopf - bzw. Steiger Oberfläche aufgestreut. Durch eine intensive exotherme Reaktion und gute Isolationeigenschaften, erreicht man geringste Wärmeverluste. Der Sekundärlunker wird verhütet.

EIGENSCHAFTEN:

Schüttgewicht: 800 – 950 g/l,
Al – metallisch : min. 22 %,
Feuchtigkeit: unter 1 %
Wärmeabgabe: min. 9000 KJ/kg.

LAGERUNG UND VERPACKUNG:

LUNKERIT K - 300 soll trocken gelagert werden. Das Produkt muss vor Hitze geschützt und von Zündquellen ferngehalten werden. Lunkerit K 300 wird in PE Säcke nach Vereinbarung verpackt.

Hinweis!

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da jedoch die Verwendung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden.