

# LUNKERIT K 100

**OPIS:**

Hitro goreči Lunkerit K 100 z nizko vžigno temperaturo, primeren za aluminij, baker ter njune zlitine.

**UPORABNOST:**

Po končanem litju na površino kokilne glave nasujemo Lunkerit, ki ima nizko vžigno temperaturo, podaljšan čas gorjenja in visoko izolacijsko sposobnost.

**PREDNOSTI:**

- enakomerno ohlajanje;
- izkoristek napajalnika je optimalen;
- ni sekundarnega lunkerja;
- enostavna odstranitev s površine.

**LASTNOSTI:**

Nasipna teža: 1300 – 1500 g/l

Vsebnost Al (metalni): min. 25 %

Vlaga: max. 2 %

Kalorična vrednost: min. 12000 KJ/Kg

**SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:**

Skladiščimo ga v suhih prostorih, odmaknjenih od virov toplote. Pakiramo v PVC vreče po 25 kg ali po dogovoru.

**Opozorilo!**

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.