

LUNKERIT K 300

OPIS:

Izolacijski in eksotermni prašek za pokrivanje površine kokilnih glav pri ulivanju vseh vrst jekla, jeklene litine in sive litine.

UPORABNOST:

Po končanem litju nasujemo na površino kokilne glave Lunkerit, ki se zaradi visoke temperature taline vžge, odda toploto. Ostanek po gorenju zagotavlja odlične izolacijske lastnosti. S tem se prepreči nastanek zaprtega lunkerja v ulitku.

PREDNOSTI:

- enakomerno ohlajanje;
- ni sekundarnega lunkerja;
- enostavna odstranitev s površine.

LASTNOSTI:

Nasipna teža: 700 – 1100 g/l
Vsebnost Al (metalni): min. 22 %
Vlaga: pod 2 %
Kalorična vrednost: min. 9000 KJ/kg

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:

Skladiščimo ga v suhih prostorih, odmaknjenih od virov toplote. Pakiramo v PVC vreče po dogovoru.

Opozorilo!

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.