

SILEXIL P

OPIS:

Silexil P je sol za čiščenje žlindre, ki jo uporabljamo za vse vrste aluminijevih zlitin.

UPORABA:

Na talino nasujemo Silexil P in žlindro dobro premešamo, da se sol enakomerno porazdeli. Zaradi eksotermne reakcije postane žlindra suha in revna s kovino. Količina dodane soli je do 0,5 - 1 %, reakcija pa poteče pri temperaturi nad 650 - 850° C in traja 10 minut.

Uporablja se za vse vrste peči !

PREDNOSTI:

Majhna poraba soli

Ne tvori plinov

Žlindra je suha in sipka

Vlaga: pod 0,5 %

Nasipna teža: 1000 – 1250 g/l

SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE:

Skladiščimo ga v suhih prostorih. Ne smemo ga izpostaviti vlagi. Pakiramo v vrečke po 5 kg, natronske vreče po 25 kg.

Opozorilo!

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.