

SILIKATNA VEZIVA ZA PIJEŠČANE MJEŠAVINE

OPIS:

Veziva za pješčane mješavine izrađena su na osnovi silikata i upotrebljavaju se za izradu formi i jezgara iz suhog kvarcnog pijeska. Osim toga su upotrebljiva za manje popravke i obzidavanja talioničkih i ljevačkih peći.

UPOTREBA:

Suhom i čistom kvarcnom pijesku dodamo 4 – 6 % veziva i dobro promiješamo, da se dobije homogena mješavina. Učvršćujemo ju sa CO₂ plinom.

FIZIKALNA SVOJSTVA VEZIVA:

NAZIV VEZIVA	MODUL (SiO ₂ / Na ₂ O)	GUSTOĆA (g / cm ³)	KOLIČINA RAZPADAČA (%)	UPOTREBA
Silvez B	2,90 - 3,20	1,33 - 1,37	/	Popravak
Silvez	2,45 - 2,55	1,50 - 1,54	/	Ljevarstvo
Silvez 21	2,45 - 2,55	1,50 - 1,54	21	Ljevarstvo
Silvez 15	2,45 - 2,55	1,50 - 1,54	15	Ljevarstvo
Silvez 7	2,38 - 2,42	1,50 - 1,54	7	Ljevarstvo

Na zahtjev kupca možemo pripremiti i vezivo sa drugačijim karakteristikama.

SKLADIŠTENJE:

Veziva skladištimo u otvorenim ili zatvorenim prostorijama, gdje temperatura nije niža od 0°C. Posebno moramo paziti da se vezivo ne smrzne.

PAKIRANJE:

Plastične kante po 30 kg,
Bačve po 250 kg,
Kontejneri po 1500 kg.

OTROVNOST:

Veziva ne sadrže otrovne tvari, no svejedno pri radu treba paziti da ne dolaze u direktni kontakt sa kožom. Preporučujemo zaštitne rukavice.

Upozorenje!

Navedena upute i preporuke smo vrlo brižno izradili na osnovu temeljitih ispitivanja i dugogodišnjih praktičnih iskustava. Pošto nemamo nadzor kod upotrebe od strane korisnika, ne možemo, s obzirom na široku upotrebljivost i mnogostruk način primjene, preuzimati odgovornost za pojedinačne slučajeve.