

# SILIKATNA VEZIVA ZA PEŠČENE MEŠANICE

## OPIS:

Veživa za peščne mešanice so izdelana na osnovi silikatov in se uporabljajo za izdelovanje form in jeder po CO<sub>2</sub> in esterskem postopku. Poleg tega so uporabna tudi za manjša popravila in obzidave talilnih in livnih peči.

## UPORABA:

Suhemu in čistemu kremenovemu pesku dodamo 4 do 6 % veživa in dobro premešamo, da dobimo homogeno mešanico. Utrujemo jo s sušenjem na zraku ali s prepihanjem s CO<sub>2</sub> plinom.

## FIZIKALNE LASTNOSTI VEŽIV:

NAZIV VEŽIVA	MODUL (SiO <sub>2</sub> /Na <sub>2</sub> O)	GOSTOTA (g/cm <sup>3</sup> )	DELEŽ RAZPADALCA V (%)	UPORABA
SILVEZ B	2,90–3,20	1,33–1,37	/	Popravilo
SILVEZ	2,45–2,55	1,50–1,54	/	Livarstvo
SILVEZ 21	2,45–2,55	1,50–1,54	21	Livarstvo
SILVEZ 15	2,45–2,55	1,50–1,54	15	Livarstvo
SILVEZ 7	2,38–2,42	1,50–1,54	7	Livarstvo

**NA POBUDO KUPCA LAHKO PRIPRAVIMO TUDI VEŽIVO Z DRUGAČNIMI LASTNOSTMI!**  
**Dodatek razpadalca je na bazi organskih ogljikovih hidratov.**

## PAKIRANJE:

Hobok po 30 kg  
Sodi po 250 kg  
Kontejnerji po 1500 kg

## SKLADIŠČENJE:

Veživa skladiščimo v odprtih ali zaprtih prostorih, kjer temperatura ni nižja od 0° C.

**Posebej moramo paziti, da veživo ne zmrzne !**

## Opozorilo!

Pričujoča navodila in priporočila smo zelo skrbno izdelali na osnovi temeljitih preizkusov in dolgoletnih praktičnih izkušenj. Ker pa nimamo nadzora nad uporabo pri porabnikih, glede na široko uporabnost in mnogoternost načinov uporabe ne moremo prevzemati odgovornosti za posamezne primere.